

Описание

- Белого цвета
- Минеральная
- Экологически чистая и безопасная
- Устойчива к погодным условиям

Состав

Карбонат кальция, портландцемент, добавки целлюлозы, наполнители, модифицирующие добавки.

Рекомендации по использованию

Шпаклевка предназначена для финишных работ по внутренней и внешней отделке строительных поверхностей (камень, бетон, штукатурка, кирпич, блоки), для заполнения мелких трещин и отверстий.

Подготовка поверхности

- Перед нанесением удалить непрочные участки основания, расширить трещины.
- Очистить поверхность от грязи, пыли, масла, краски и т.д.
- Непрочные участки и сильно впитывающие поверхности необходимо сначала обработать акриловым концентратом. Рекомендуется обработать поверхность акриловым концентратом фирмы "ШЕН".
- Выдержать не менее 4 часов, после нанести шпаклевочную массу.
- Приготовление растворной смеси

Приготовление растворной смеси

- В чистую рабочую емкость налить воду; 7,4–7,8 л на 20кг сухой смеси.
- Постепенно добавить сухую смесь и перемешать миксером до получения пастообразной массы без комков.
- Выдержать растворную смесь 10 минут и снова перемешать, после чего она готова к использованию.

Применение

- Растворную смесь нанести на поверхность металлическим нержавеющей мастерком или шпателем.
- Толщина покрытия должна быть не менее 1мм. Рекомендуется проводить работы при температуре не менее +10°C.
- Для получения гладкой поверхности провести шлифование поверхности после высыхания шпаклевки.
- После окончания или остановки работ инструменты тщательно вымыть.
- Мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

Температура основания при нанесении	от+10°C до +30°C
Количество воды на 1кг сухой смеси	370-390мл
Количество воды на 20кг сухой смеси	7,4-7,8л
Толщина слоя	не менее 1мм
Время пригодности растворной смеси	3 часа
Усадка	не более 1мм/м
Расход сухой смеси при толщине слоя 1мм Расход смеси сильно обусловлено структурой поверхности и толщиной нанесения шпаклевки.	1,2-1.6 кг / 1 м ²
	20 кг / 12,5-16,5 м ²

Доступные размеры

Хранение

Бумажные и полипропиленовые мешки. Масса нетто 20 кг.

Хранить в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении, при температуре не выше 40°C и влажности не выше 75%, на протяжении 6 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

Условия использования

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Во время работы защищать органы дыхания.
- Избегать контакта с кожей.
- При попадании смеси в глаза – промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
- Запрещается добавлять воду в растворную смесь после ее уплотнения (начала схватывания) – это может привести к снижению адгезии раствора и появлению трещин.
- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.

Внимание