

## Описание

- Белого цвета
- Минеральная
- Экологически чистая и безопасная

## Состав

Гипс, целлюлозные добавки.

## Рекомендации по использованию

Шпаклевка предназначена для работ по внутренней отделке для выравнивания недеформируемых гипсовых, бетонных, цементно-известковых и других строительных поверхностей, также для заполнения крупных трещин и отверстий.

## Подготовка поверхности

- Перед нанесением удалить непрочные участки основания, расширить трещины.
- Очистить поверхность от грязи, пыли, масла, краски и т.д.
- Непрочные участки и сильно впитывающие поверхности необходимо сначала обработать акриловым концентратом. Рекомендуется обработать поверхность акриловым концентратом фирмы "ШЕН".
- Выдержать не менее 4 часов, после наносить шпаклевочную массу.

## Приготовление растворной смеси

- В чистую рабочую емкость налить воду; 12,9-13,2 л на 30кг сухой смеси.
- Постепенно добавить сухую смесь и перемешать миксером до получения пастообразной массы без комков.
- Выдержать растворную смесь 5 минут и снова перемешать, после чего она готова к использованию.

## Применение

- Растворную смесь нанести на поверхность металлическим нержавеющей мастерком или шпателем.
- Для получения гладкой поверхности провести шлифование поверхности после высыхания шпаклевки.
- Рекомендуется проводить работы при температуре не менее +10°C.
- После окончания или остановки работ инструменты тщательно вымыть.
- Бумажные мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

Для быстрого высыхания шпаклевки обеспечить проветривание и умеренную вентиляцию.

Температура основания при нанесении	от+10°C до +30°C
Количество воды на 1кг сухой смеси	430 - 440 мл
Количество воды на 30кг сухой смеси	12,9 - 13,2 л
Толщина слоя	0.2мм - 5мм
Время пригодности растворной смеси	до 30 минут
Усадка	не более 0.8 мм/м
Расход сухой смеси при толщине слоя 1мм Расход смеси сильно обусловлено структурой поверхности и толщиной нанесения шпаклевки.	0.8 - 1 кг / 1 м <sup>2</sup>
	30кг / 24 - 30 м <sup>2</sup>

## Доступные размеры

Бумажные и полипропиленовые мешки. Масса нетто 30 кг.

## Хранение

Хранить в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении, при температуре не выше 40°C и влажности не выше 75%, на протяжении 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

## Условия использования

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Во время работы защищать органы дыхания.
- Избегать контакта с кожей.
- При попадании смеси в глаза – промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

## Внимание

- Запрещается добавлять воду в растворную смесь после ее уплотнения (начала схватывания) – это может привести к снижению адгезии раствора и появлению трещин.
- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.