

Описание

Состав

Рекомендации по использованию

Подготовка поверхности

Применение

- Прозрачный
- Устойчив к стиранию и механическому воздействию

Полиуретановые эфирный смол, пигменты, уайт спирт, сиккативы, добавки усиливающие блеск и прочность покрытия.

Предназначен для покрытия любого типа паркета и деревянных поверхностей.

Используемая поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от пыли и масляных пятен.

- При необходимости краска разбавляется растворителем-уайт спиритом или другим бензиновым растворителем.
- Лак наносить валиком или распылителем.
- Использовать при температуре не ниже +5°C.
- Лак можно наносить двумя слоями.
- При температуре +20°C и относительной влажности 65%, второй слой наноситься через 24 часа.
- После завершения работ инструменты очистить растворителем.
- После завершения работ обеспечить проветривание и умеренную вентиляцию.
- Металлические тары утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

Температура основания при нанесении	от +5°C до +30°C
Расход на один слой Более точный расход зависит от степени гладкости поверхности.	0.375 л - 3-3.75 м ²
	1 л - 8-10 м ²
	3.785 л - 30-38 м ²
	20 л - 160-200 м ²
Окончательное высыхание при температуре +20°C и относительной влажности 65%.	72 часа (3 дня)

Доступные размеры

Хранение

Условия использования

Внимание

3,785л и 20л металлические тары.

Хранить в закрытом виде при температуре не ниже + 5°C на протяжении 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

- Беречь от огня.
- Хранить вдали от солнечных лучей.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- При покрытии больших площадей, защищать органы дыхания и применять защитную маску.
- Избегать контакта с кожей.
- При попадании в глаза обратиться к врачу.

- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.