

Описание

Состав

Рекомендации по использованию

Подготовка поверхности

Приготовление растворной смеси

Применение

- Белого цвета
- Минеральная
- Экологически чистая и безопасная

Гипс, карбонат кальция, замедлитель схватывания, целлюлозные и полимерные добавки.

Шпаклевка предназначена для работ по внутренней отделке для выравнивания недеформируемых гипсовых, бетонных, цементно-известковых и других строительных поверхностей, также для заполнения крупных трещин и отверстий.

- Перед нанесением удалить непрочные участки основания, расширить трещины.
- Очистить поверхность от грязи, пыли, масла, краски и т.д.
- Непрочные участки и сильно впитывающие поверхности необходимо сначала обработать акриловым концентратом. Рекомендуется обработать поверхность акриловым концентратом фирмы "ШЕН".
- Выдержать не менее 4 часов, после наносить шпаклевочную массу.

- В чистую рабочую емкость налить воду; 500-520 мл на 1 кг сухой смеси.
- Постепенно добавить сухую смесь и перемешать миксером до получения пастообразной массы без комков.
- Выдержать растворную смесь 5 минут и снова перемешать, после чего она готова к использованию.

- Растворную смесь нанести на поверхность металлическим нержавеющим мастерком или шпателем.
- Для получения гладкой поверхности провести шлифование поверхности после высыхания шпаклевки.
- Рекомендуется проводить работы при температуре не менее +10°C.
- После окончания или остановки работ инструменты тщательно вымыть.
- Бумажные мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

Для быстрого высыхания шпаклевки обеспечить проветривание и умеренную вентиляцию.

Температура основания при нанесении	от+10°C до +30°C
Количество воды на 1кг сухой смеси	500 - 520 мл
Количество воды на 20кг сухой смеси	10 - 10,4 л
Толщина слоя	до 2мм
Время пригодности растворной смеси	Не менее 1 часа
Усадка	Не более 0,6мм/м
Расход сухой смеси при толщине слоя 1мм Расход смеси сильно обусловлено структурой поверхности и толщиной нанесения шпаклевки.	0,815 - 0,85 кг / 1 м ²
	20 кг / 23,5 - 24,5 м ²

Доступные размеры

Хранение

Условия использования

Внимание

Бумажные и полипропиленовые мешки. Масса нетто 20 кг.

Хранить в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении, при температуре не выше 40°C и влажности не выше 75%, на протяжении 3 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Во время работы защищать органы дыхания.
- Избегать контакта с кожей.
- При попадании смеси в глаза – промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
- Запрещается добавлять воду в растворную смесь после ее уплотнения (начала схватывания) – это может привести к снижению адгезии раствора и появлению трещин.
- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.