

## Նկարագրություն

## Բաղադրություն

## Նշանակություն

## Մակերեսի Նախապատրաստում

## Շաղախի պատրաստում

## Օգտագործում

## Փաթեթավորում

## Պահպանում

## Անվտանգության կանոններ

## Ուշադրություն

- Սոխրագույն
- Հանքային
- Էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ
- Կայուն եղանակային փոփոխությունների նկատմամբ

Քվարցային ավազ, պորտլանդ ցեմենտ, պոլիմերային սոսինձ, ցելյուլոզային հավելանյութեր:

Նախատեսված է շինարարական ներքին և արտաքին ծածկույթների (գիպս, գիպսակարտոն և ամուր, չդեֆորմացվող մակերեսներ) վրա սալիկների (մեծ չափի սալիկ (120x60սմ), ծակոտկեն կերամիկական սալիկներ, բնական և արհեստական քարեր) փակցման աշխատանքների համար: Սոսինձը կարելի է օգտագործել տաքացվող հատակային ծածկույթներում և կերամոգրանիտների սոսնձման աշխատանքների համար:

- Նախքան քսելը մաքրել մակերեսը կեղտից, փոշուց, յուղի և ներկի հետքերից:
- Աշխատանքից առաջ օգտագործվող մակերեսը թեթևակի թրջել՝ բացառությամբ գիպսակարտոնի:
- Խորհուրդ է տրվում օգտագործվող մակերեսը մշակել «ՇԵՆ»
- Ֆիրմայի բետոն-կոնտակտով:  
4-5 ժամ անց սկսել սոսնձման աշխատանքները:

- Մաքուր տարայի մեջ լցնել 6,5 - 6,625լ ջուր՝ 25կգ չոր շաղախի համար:
- Աստիճանաբար ավելացնել չոր շաղախը և խառնիչի օգնությամբ խառնել մինչև համասեռ խառնուրդ ստանալը:
- Պատրաստի շաղախը 10 րոպե անց կրկին խառնել, որից հետո այն պատրաստ է օգտագործման համար:

- Համասեռ խառնուրդը մակերեսին քսել հատուկ ատամնավոր ծեփիչի օգնությամբ:
- Կերամոգրանիտի սոսնձման աշխատանքների ժամանակ անհրաժեշտ է կերամոգրանիտ սալիկի վրա նույն սոսնձով քսել կոնտակտային շերտ:
- Սվաղի հաստությունը պետք է լինի 3մմ-ից ոչ պակաս:
- Աշխատանքներն իրականացնել +10°C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում:
- Աշխատանքներն ավարտելուց հետո գործիքները լվանալ ջրով:
- Օգտագործված պարկերը և շաղախի մնացորդներն աղբահանել սահմանված կարգով:

Քսվող մակերեսի ջերմաստիճան	+10°C-ից +30°C
Ջրի քանակ 1կգ չոր շաղախի համար	260 - 265 մլ
Ջրի քանակ 20կգ չոր շաղախի համար	6,5 - 6,625 Լ
Շերտի հաստություն	3մմ և ավել
Թաց շաղախի օգտագործման ժամկետ	3 ժամ
Շերտի 3մմ հաստության դեպքում չոր շաղախի ծախս Նյութի ավելի ստույգ ծախսը կախված է օգտագործվող մակերեսի հարթության աստիճանից և քսվող ծեփամածիկի շերտի հաստությունից:	1 կգ / 0,2 մ <sup>2</sup>
	25 կգ / 5 մ <sup>2</sup>

Թղթեք և պոլիպրոպիլենային պարկեր՝ 25կգ գտաքաշով:

Պահպանել չոր միջավայրում և չվնասված պարկերով փայտյա տակդիրների վրա, +40°C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանի և 75%-ից ոչ բարձր օդի խոնավության պայմաններում: Պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 6 ամիս:

- Պահել երեխաների համար անհասանելի վայրում:
- Աշխատանքներն իրականացնել՝ պահպանելով շնչառական օրգանների ապահովությունը:
- Խուսափել մաշկի հետ շփումից:
- Աչքի մեջ ընկնելու դեպքում աչքը լվանալ մաքուր ջրով, անհրաժեշտության դեպքում դիմել բժշկի:

- Խառնուրդի խտանալուց հետո չի թույլատրվում ջուր ավելացնել, քանի որ դա կհանգեցնի խառնուրդի կաչողունակության նվազմանը և կնպաստի ճաքերի առաջացմանը:
- Այլ պայմաններում աշխատանքների իրականացման դեպքում վերոնշյալ ցուցիչները կարող են շեղվել:
- Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում աշխատանքների ոչ ճիշտ կատարման դեպքում: