

Նկարագրություն

Բաղադրություն

Նշանակություն

Մակերեսի
նախապատրաստում

Շաղախի
պատրաստում

Օգտագործում

Փաթեթավորում

Պահպանում

Անվտանգության
կանոններ

Ուշադրություն

- Մոխրագույն
 - Հանքային
 - Էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ
 - Կայուն եղանակային փոփոխությունների նկատմամբ
- Քվարցային ավազ, պորտլանդ ցեմենտ, պոլիմերային սոսինձ, ցելյուլոզային հավելանյութեր:
- Նախատեսված է շինարարական ներքին և արտաքին ծածկույթների (գիպս, գիպսակարտոն և ամուր, չդեֆորմացվող մակերեսներ) վրա սալիկների (մեծ չափի սալիկ (120x60սմ), ծակոտկեն կերամիկական սալիկներ, բնական քարեր) փակցման աշխատանքների համար:
- Սոսինձը կարելի է օգտագործել տաքացվող հատակային ծածկույթներում և կերամոգրանիտների սոսնձման աշխատանքների համար:
- Նախքան քսելը մաքրել մակերեսը կեղտից, փոշուց, յուղի և ներկի հետքերից:
 - Աշխատանքից առաջ օգտագործվող մակերեսը թեթևակի թրջել՝ բացառությամբ գիպսակարտոնի:
 - Խորհուրդ է տրվում օգտագործվող մակերեսը մշակել «ՇԵՆ» ֆիրմայի ակրիլայիմ կոնցենտրատով:
 - 4-5 ժամ անց սկսել սոսնձման աշխատանքները:
- Մաքուր տարայի մեջ լցնել 6,5 - 6,625լ ջուր՝ 25կգ չոր շաղախի համար:
 - Աստիճանաբար ավելացնել չոր շաղախը և խառնիչի օգնությամբ խառնել մինչև համասեռ խառնուրդ ստանալը:
 - Պատրաստի շաղախը 10 րոպե անց կրկին խառնել, որից հետո այն պատրաստ է օգտագործման համար:
- Համասեռ խառնուրդը մակերեսին քսել հատուկ ատամնավոր ծեփիչի օգնությամբ:
 - Կերամոգրանիտի սոսնձման աշխատանքների ժամանակ անհրաժեշտ է կերամոգրանիտե սալիկի վրա նույն սոսնձով քսել կոնտակտային շերտ:
 - Սվաղի հաստությունը պետք է լինի 3մմ-ից ոչ պակաս:
 - Աշխատանքներն իրականացնել +10°C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում:
 - Աշխատանքներն ավարտելուց հետո գործիքները լվանալ ջրով:
 - Օգտագործված պարկերը և շաղախի մնացորդներն աղբահանել սահմանված կարգով:

Քսվող մակերեսի ջերմաստիճան	+10°C-ից +30°C
Ջրի քանակ1կգ չոր շաղախի համար	260 - 265 մլ
Ջրի քանակ 25կգ չոր շաղախի համար	6,5 - 6,625 լ
Շերտի հաստություն	3մմ և ավել
Թաց շաղախի օգտագործման ժամկետ	3 ժամ
Շերտի 3 մմ հաստության դեպքում չոր շաղախի ծախս Նյութի ավելի ստույգ ծախսը կախված է օգտագործվող մակերեսի հարթության աստիճանից և քսվող ծեփամաճիկի շերտի հաստությունից:	1 կգ / 0,2 մ²
	25 կգ / 5 մ²

Թղթե և պոլիպրոպիլենային պարկեր՝ 25կգ գտաքաշով:

- Պահպանել չոր միջավայրում և չվնասված պարկերով փայտյա տակդիրների վրա, +40°C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանի և 75%-ից ոչ բարձր օդի խոնավության պայմաններում: Պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 6 ամիս:
- Պահել երեխաների համար անհասանելի վայրում:
 - Աշխատանքներն իրականացնել՝ պահպանելով շնչառական օրգանների ապահովությունը:
 - Խուսափել մաշկի հետ շփումից:
 - Աչքի մեջ ընկնելու դեպքում աչքը լվանալ մաքուր ջրով, անհրաժեշտության դեպքում դիմել բժշկի:
- Խառնուրդի խտանալուց հետո չի թույլատրվում ջուր ավելացնել, քանի որ դա կհանգեցնի խառնուրդի կաշողունակության նվազմանը և կնպաստի ճաքերի առաջացմանը:
 - Այլ պայմաններում աշխատանքների իրականացման դեպքում վերոնշյալ ցուցիչները կարող են շեղվել:
 - Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում աշխատանքների ոչ ճիշտ կատարման դեպքում: