

## Описание

- Серого цвета
- Минеральная
- Экологически чистая и безопасная
- Высокопрочная
- Устойчива к погодным условиям

## Состав

Портландцемент, песок, добавки.

## Рекомендации по использованию

Предназначена для штукатуривания и выравнивания наружных и внутренних строительных поверхностей (камень, бетон, кирпич, блоки). Используется также при возведении стен в качестве связующего элемента.

## Подготовка поверхности

- Перед нанесением удалить непрочные участки основания, расширить трещины.
- Очистить поверхность от грязи, пыли, масла, краски и т.д.
- Непрочные участки и сильно впитывающие поверхности необходимо сначала обработать акриловым концентратом. Рекомендуется обработать поверхность акриловым концентратом фирмы "ШЕН".
- Выдержать не менее 4-5 часов, после наносить шпаклевочную массу.

## Приготовление растворной смеси

- В чистую рабочую емкость налить воду; 4,75 - 5,25 л на 25 кг сухой смеси.
- Постепенно добавив сухую смесь и перемешать миксером до получения пастообразной массы без комков.

## Применение

- Растворную смесь нанести на поверхность металлическим нержавеющим мастерком или шпателем.
- Толщина покрытия должна быть не менее 1см.
- Для получения гладкой поверхности провести шлифование поверхности после высыхания шпаклевки.
- Рекомендуется проводить работы при температуре не менее +10°C.
- После окончания или остановки работ инструменты тщательно вымыть.
- Бумажные мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

Температура основания при нанесении	от+10°C до +30°C
Количество воды на 1кг сухой смеси	190 - 210 мл
Количество воды на 25 кг сухой смеси	4,75 - 5,25 л
Толщина слоя	не менее 1см
Время пригодности растворной смеси	до 30 минут
Усадка	не более 0,8мм/м
Расход сухой смеси при толщине слоя 1мм Расход смеси сильно обусловлено структурой поверхности и толщиной нанесения шпаклевки.	1 кг / 0,06 м <sup>2</sup>
	25 кг / 1,5 м <sup>2</sup>

## Доступные размеры

Бумажные и полипропиленовые мешки. Масса нетто 25кг.

## Хранение

Хранить в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении, при температуре не выше 40°C и влажности не выше 75%, на протяжении 6 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

## Условия использования

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Во время работы защищать органы дыхания.
- Избегать контакта с кожей.
- При попадании смеси в глаза – промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

## Внимание

- Запрещается добавлять воду в растворную смесь после ее уплотнения (начала схватывания) – это может привести к снижению адгезии раствора и появлению трещин.
- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.