

## Описание

- Серого цвета
- Минеральный
- Экологически чистый и безопасный
- Устойчивый к погодным условиям

## Состав

Кварцевый песок, портланд цемент, поливинилацетатный клей, целлюлозные добавки.

## Рекомендации по использованию

Предназначен для укладки керамических плиток, природных и искусственных камней на наружных и внутренних поверхностях (штукатурка, гипсакартон и другие материалы, имеющие твердые недеформирующиеся поверхности).

## Подготовка поверхности

- Перед нанесением очистить поверхность от грязи, пыли, масла, краски и т.д.
- Перед началом работы поверхность немного увлажнить (кроме гипсакартон).
- Рекомендуется обработать поверхность склеивания бетон-контактом фирмы "ШЕН".
- Работы по приклеиванию начинать не ранее, чем через 4-5 часа.

## Приготовление растворной смеси

- В чистую рабочую емкость налить воду 6,25 - 6,5л на 25кг сухой смеси.
- Постепенно добавив сухую смесь и перемешать миксером до получения пастообразной массы без комков.
- Выдержать растворную смесь 10 минут и снова перемешать, после чего она готова к использованию.

## Применение

- Растворную смесь нанести на поверхность мастерком со специальными зубчиками.
- Толщина покрытия должна быть не менее 3мм.
- Рекомендуется проводить работы при температуре не менее +10°C.
- После окончания или остановки работ инструменты тщательно вымыть.
- Бумажные мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

|                                                                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Температура основания при нанесении                                                                                                | от+10°C до +30°C          |
| Количество воды на 1кг сухой смеси                                                                                                 | 250 - 260 мл              |
| Количество воды на 20кг сухой смеси                                                                                                | 6.25 - 6,5 л              |
| Толщина слоя                                                                                                                       | 3 мм и более              |
| Время пригодности растворной смеси                                                                                                 | 3 часа                    |
| Расход сухой смеси при толщине слоя 3 мм<br>Расход смеси сильно обусловлено структурой поверхности и толщиной нанесения шпаклевки. | 1 кг / 0,2 м <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                    | 25 кг / 5 м <sup>2</sup>  |

## Доступные размеры

Бумажные и полипропиленовые мешки. Масса нетто 25кг.

## Хранение

Хранить в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении, при температуре не выше 40°C и влажности не выше 75%, на протяжении 6 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

## Условия использования

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Во время работы защищать органы дыхания.
- Избегать контакта с кожей.
- При попадании смеси в глаза – промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
- Запрещается добавлять воду в растворную смесь после ее уплотнения (начала схватывания) – это может привести к снижению адгезии раствора и появлению трещин.
- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.

## Внимание