

Описание

- Белая глянцевая
- Имеет высокую покрываемость
- Устойчива к царапинам и ударам
- Устойчива к погодным условиям и УФ-лучам

Состав

Пентафталевый лак, пигменты, уайт-спирит, сиккативы и добавки.

Рекомендации по использованию

Предназначена для окраски металлических, внутренних и наружных строительных поверхностей (бетон, гипс, дерево, ДСП, ДВП, гипсокартон, штукатурка, фанера).

Подготовка поверхности

Используемая поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от пыли и масляных пятен.

Применение

- Перед использованием содержимое емкости тщательно перемешать.
- При необходимости краска разбавляется растворителем - уайт спиритом или другим бензиновым растворителем.
- Краска наносится кистью, валиком или распылителем.
- Использовать при температуре не ниже +5°C.
- При температуре +20°C и относительной влажности 65%, второй слой наносится через 4-6 часа.
- После завершения работ инструменты очистить растворителем.
- Металлические тары утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

Температура основания при нанесении	от +5°C до +30°C
Расход на один слой Более точный расход зависит от степени гладкости поверхности.	0.375 л - 3-3.75 м ²
	1 л - 8-9 м ²
	3.785 л - 30-34 м ²
	20 л - 160-180 м ²
Окончательное высыхание при температуре +20°C и относительной влажности 65%.	36 часа

Доступные размеры

0.375л, 3,785л и 20л металлические тары.

Хранение

В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных. Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.

Внимание

- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.