

Описание

Состав

Рекомендации по использованию

Подготовка поверхности

Приготовление растворной смеси

Применение

- Белого цвета или с незначительным оттенком
 - Минеральная
 - Экологически чистая и безопасная
- Мел, карбонат кальция, тонкие наполнители, модифицирующие добавки, редисперсионный порошок.
- Шпаклевка предназначена для финишных работ по внутренней отделке, для выравнивания недеформируемых гипсовых, бетонных, известковых, цементно-известковых и цементно-песчаных поверхностей (стен и потолков), перед окраской в сухих помещениях.
- Перед нанесением удалить непрочные участки основания, расширить трещины.
 - Очистить поверхность от грязи, пыли, масла, краски и т.д.
 - Непрочные участки и сильно впитывающие поверхности необходимо сначала обработать акриловым концентратом. Рекомендуется обработать поверхность акриловым концентратом фирмы "ШЕН".
 - Выдержать не менее 4 часов, после наносить шпаклевочную массу.
- В чистую рабочую емкость налить воду; 475-500мл на 1кг сухой смеси.
 - Постепенно добавить сухую смесь и перемешать миксером до получения пастообразной массы без комков.
 - Выдержать растворную смесь 5 минут и снова перемешать, после чего она готова к использованию.
- Растворную смесь нанести на поверхность металлическим нержавеющей мастерком или шпателем.
 - Для получения гладкой поверхности провести шлифование поверхности после высыхания шпаклевки.
 - Рекомендуется проводить работы при температуре не менее +10°С.
 - После окончания или остановки работ инструменты тщательно вымыть.
 - Бумажные мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям местного законодательства.
- Для быстрого высыхания шпаклевки обеспечить проветривание и умеренную вентиляцию.

Температура основания при нанесении	от+10°С до +30°С
Количество воды на 1кг сухой смеси	475-500мл
Количество воды на 10кг сухой смеси	4,75-5л
Количество воды на 30кг сухой смеси	14,25-15л
Толщина слоя	от 0,1 до 1,5мм
Время пригодности растворной смеси	12 часов
Усадка	не более 0,8 мм/м
Расход сухой смеси при толщине слоя 1мм Расход смеси сильно обусловлено структурой поверхности и толщиной нанесения шпаклевки.	0.5 кг / 1 м²
	10 кг / 20 м²
	30кг / 60 м²

Доступные размеры

Хранение

Условия использования

Внимание

- Бумажные и полипропиленовые мешки. Масса нетто 10 и 30 кг .
- Хранить в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении, при температуре не выше 40°С и влажности не выше 75%, на протяжении 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.
- Хранить в недоступном для детей месте.
 - Во время работы защищать органы дыхания.
 - Избегать контакта с кожей.
 - При попадании смеси в глаза – промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
- Запрещается добавлять воду в растворную смесь после ее уплотнения (начала схватывания) – это может привести к снижению адгезии раствора и появлению трещин.
 - В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
 - Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.