



Плиточный клей BENZER

Описание

- Серого цвета
- Минеральный
- Экологически чистый и безопасный

Состав

Кварцевый песок, портланд цемент, целлюлозные добавки.

Рекомендации по использованию

Предназначен для укладки керамических плиток на внутренних поверхностях (штукатурка, гипсакarton и другие материалы, имеющие твердые недеформирующиеся поверхности).

Подготовка поверхности

- Перед нанесением очистить поверхность от грязи, пыли, масла, краски и т.д.
- Перед началом работы поверхность немного увлажнить (кроме гипсакартонa).
- Рекомендуются обработать поверхность склеивания акриловым концентратом фирмы "ШЕН".
- Работы по приклеиванию начинать не ранее, чем через 4-5 часа.

Приготовление растворной смеси

- В чистую рабочую емкость налить воду 6 - 6,25л на 25кг сухой смеси.
- Постепенно добавить сухую смесь и перемешать миксером до получения пастообразной массы без комков.
- Выдержать растворную смесь 5 минут и снова перемешать, после чего она готова к использованию.

Применение

- Растворную смесь нанести на поверхность мастерком со специальными зубчиками.
- Толщина покрытия должна быть не менее 3мм.
- Рекомендуется проводить работы при температуре не менее +10°C.
- После окончания или остановки работ инструменты тщательно вымыть.
- Бумажные мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

Температура основания при нанесении	от+10°C до +30°C
Количество воды на 1кг сухой смеси	240 - 250 мл
Количество воды на 25кг сухой смеси	6 - 6,25 л
Толщина слоя	3 мм и более
Время пригодности растворной смеси	3 часа
Расход сухой смеси при толщине слоя 3 мм Расход смеси сильно обусловлено структурой поверхности и толщиной нанесения шпаклевки.	1 кг / 0,2 м²
	25 кг / 5 м²

Доступные размеры

Бумажные и полипропиленовые мешки. Масса нетто 25кг.

Хранение

Хранить в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении, при температуре не выше 40°C и влажности не выше 75%, на протяжении 6 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

Условия использования

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Во время работы защищать органы дыхания.
- Избегать контакта с кожей.
- При попадании смеси в глаза – промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
- Запрещается добавлять воду в растворную смесь после ее уплотнения (начала схватывания) – это может привести к снижению адгезии раствора и появлению трещин.
- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.

Внимание