



Плиточный клей Т2

Описание

Состав

Рекомендации по использованию

Подготовка поверхности

Приготовление растворной смеси

Применение

- Серого цвета
- Минеральный
- Экологически чистый и безопасный
- Устойчивый к погодным условиям

Кварцевый песок, портландцемент, полимерный клей, целлюлозные добавки.

Предназначен для укладки плиток большого формата (120х60 см), керамических плиток, природных камней на наружных и внутренних поверхностях (штукатурка, гипсакarton и другие материалы, имеющие твердые недеформирующиеся поверхности). Может быть использован на полах с подогревом и для укладки керамогранита.

- Перед нанесением очистить поверхность от грязи, пыли, масла, краски и т.д.
- Перед началом работы поверхность немного увлажнить (кроме гипсакартонa).
- Рекомендуется обработать поверхность склеивания акриловым концентратом фирмы "ШЕН".
- Работы по приклеиванию начинать не ранее, чем через 4-5 часа.

- В чистую рабочую емкость налить воду 6,5 - 6,625л на 25кг сухой смеси.
- Постепенно добавить сухую смесь и перемешать миксером до получения пастообразной массы без комков.
- Выдержать растворную смесь 10 минут и снова перемешать, после чего она готова к использованию.

- Растворную смесь нанести на поверхность мастерком со специальными зубчиками.
- При укладке керамогранитной плитки необходимо нанести контактный слой на тыльную сторону керамогранитной плитки тем же клеем.
- Толщина покрытия должна быть не менее 3мм.
- Рекомендуется проводить работы при температуре не менее +10°С.
- После окончания или остановки работ инструменты тщательно вымыть.
- Бумажные мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

Температура основания при нанесении	от+10°С до +30°С
Количество воды на 1кг сухой смеси	260 - 265 мл
Количество воды на 25кг сухой смеси	6.5 - 6,625 л
Толщина слоя	3 мм и более
Время пригодности растворной смеси	3 часа
Расход сухой смеси при толщине слоя 3 мм Расход смеси сильно обусловлено структурой поверхности и толщиной нанесения шпаклевки.	1 кг / 0,2 м²
	25 кг / 5 м²

Доступные размеры

Хранение

Условия использования

Внимание

Бумажные и полипропиленовые мешки. Масса нетто 25кг.

Хранить в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении, при температуре не выше 40°С и влажности не выше 75%, на протяжении 6 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Во время работы защищать органы дыхания.
- Избегать контакта с кожей.
- При попадании смеси в глаза – промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
- Запрещается добавлять воду в растворную смесь после ее уплотнения (начала схватывания) – это может привести к снижению адгезии раствора и появлению трещин.
- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.