



Плиточный клей T4 Super

Описание

Состав

Рекомендации по использованию

Подготовка поверхности

Приготовление растворной смеси

Применение

Доступные размеры Хранение

Условия использования

Внимание

- Серого цвета
- Минеральный
- Экологически чистый и безопасный
- Устойчивый к погодным условиям

Кварцевый песок, портландцемент, поливинилацетатный клей, целлюлозные добавки.

Предназначен для укладки плиток большого формата (120x180см.), керамических плиток, для приклеивания плитки на плитку, природных камней на наружных и внутренних поверхностях (штукатурка, гипсакартон и другие материалы, имеющие твердые недеформирующиеся поверхности). Может быть использован на полах с подогревом, в условиях с высокимвлажность (в бассейнах) и для укладки керамогранита.

- Перед нанесением очистить поверхность от грязи, пыли, масла, краски и т.д.
- Перед началом работы поверхность немного увлажнить (кроме гипсакартон).
- Рекомендуется обработать поверхность склеивания акриловым концентратом фирмы "ШЕН".
- Работы по приклеиванию начинать не ранее, чем через 4-5 часа.

- В чистую рабочую емкость налить воду 6.5-6.625л на 25кг сухой смеси.
Постепенно добавить сухую смесь и перемешать миксером до
 - получения пастообразной массы без комков.
Выдержать растворную смесь 10 минут и снова перемешать, после чего она готова к использованию.
 - Растворную смесь нанести на поверхность мастерком со специальными зубчиками.
 - При укладке керамогранитной плитки необходимо нанести контактный слой на тыльную сторону керамогранитной плитки тем же клеем.
 - Толщина покрытия должна быть не менее 3мм.
 - Рекомендуется проводить работы при температуре не менее +10°C.
 - После окончания или остановки работ инструменты тщательно вымыть.
- Бумажные мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям местного законодательства.

Температура основания при нанесении	от+10°C до +30°C
Количество воды на 1кг сухой смеси	260 - 265 мл
Количество воды на 25кг сухой смеси	6.5-6.625 л
Толщина слоя	3 мм и более
Время пригодности растворной смеси	3 часа
Расход сухой смеси при толщине слоя 3 мм Расход смеси сильно обусловлено структурой поверхности и толщиной нанесения шпаклевки.	1 кг / 0,2 м²
	25 кг / 5 м²

Бумажные и полипропиленовые мешки. Масса нетто 25кг.
Хранить в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении, при температуре не выше 40°C и влажности не выше 75%, на протяжении 6 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Во время работы защищать органы дыхания.
- Избегать контакта с кожей.
- При попадании смеси в глаза – промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
- Запрещается добавлять воду в растворную смесь после ее уплотнения (начала схватывания) – это может привести к снижению адгезии раствора и появлению трещин.
- В случае проведения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от вышеуказанных.
- Производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.